

Expressmörtel

GEBRAUCHSFERTIGE FUGENREPARATURMASSE

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für sofortige Reparaturen von Mauerwerk, Stein, Beton und Wärmedämmsystemen
- für innen und außen
- überstreichbar
- grobkörnige Struktur
- leicht zu verarbeiten
- schnell regen- und wetterbeständig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

EXPRESSMÖRTEL ist eine hochwertige, sofort gebrauchsfertige Fugenmörtelmasse mit einem optimalen Haftungsspektrum für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Für die Füllung und Reparatur von neuen und beschädigten Fugen und Rissen, zwischen Klinkerriemen, Klinkerziegel und Mauerwerk. Im Allgemeinen haftet das Produkt ausgezeichnet auf vielen Baumaterialien wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein und Mörtel. Die Fugenmörtelmasse ist auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitbar und in der Regel schon nach einigen Stunden regen- und wetterfest.

Das Produkt ist nach vollständiger Aushärtung überstreichbar. Ein Vorversuch wird empfohlen.

Außenanwendungen nur bei guten trockenen Wetterbedingungen für mindestens 5 Stunden nach der Anwendung. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Neopren und bituminöse Oberflächen. Nicht geeignet für Fugen unter ständiger Wasserbelastung sowie für Dehnungsfugen.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein. Stark saugende Untergründe mit wasserverdünnter Fugenreparaturmasse vorgrundieren. Haftprüfungen werden vor der Anwendung empfohlen.

VERARBEITUNG:

Es wird empfohlen, die mitgelieferte V-Düse oder eine Standard-Düse mit einer Düsenöffnung von 8 mm zu verwenden und das Produkt gleichmäßig (langsames Vorschieben) aufzutragen. Drücken Sie das Produkt ca. 5 Minuten nach dem Auftragen fest an und bearbeiten die Fuge mit einem Fugenwerkzeug.



Nach 10-20 min ist das überschüssige Material mit einem Handfeger oder einen feuchten Schwamm um die Fugen herum zu entfernen. Während des Trocknungsprozesses dunkelt das Produkt leicht nach. Um ein optimales Endergebnis zu gewährleisten, ist das Produkt nicht auf Oberflächen aufzutragen, die während des Auftragens der Sonne ausgesetzt sind.

LAGERUNG:

12 Monate bei kühler und trockener Lagerung.

LIEFERGEBINDE / FARBEN:

steingrau

Artikel-Nr. 30610325
300 ml Kartusche
12 Kartuschen pro Karton

lichtgrau

Artikel-Nr. 30610356
300 ml Kartusche
12 Kartuschen pro Karton



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	Acryldispersion
Standvermögen (DIN 52 454-ST-U26-23)	Standfest < 2 mm
Spez. Gewicht (DIN 52 451-PY)	ca. 1,66 g/ml
Shore-A-Härte	ca. 80
Volumenverlust	ca. 5 %
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 12.17

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de